

Nordkalk art nr 25609004

Kalkstensmjöl och släckt kalk från Köping och EU sten, dolomit kross 0-5 mm från Sala.

Halterna av näringsämnen och andra beståndsdelar anges som viktprocent av torrsubstansen (% av TS)

Produkt information

Blandning av Kalciumkarbonat CaCO_3 , Kalciumhydroxid (släckt kalk) Ca(OH)_2 ursprung EU-sten och Kalciummagnesiumkarbonat $\text{CaMg(CO}_3)_2$

Jord-och strukturförbättring

Produkten är **ej** godkänd för ekologisk odling
Leverans i lösvikt med flakbil Undvik damning
www.nordkalk.se/sakerhetsdatablad

Kalkvärde

Metod: NK uppskattning

Kalkvärde 1 år 35 ± 3
Kalkvärde 5 år 46 ± 3

Aktiv CaO [% torr subst]

Metod: EN 459-2

akt CaO 15 ± 2

Syrneutraliserande verkan [% torr subst]

Metod: EN 459-2

NV CaO $52,0 \pm 1,0$

Kemisk analys [% torr subst]

Metod: Röntgen fluoescense spektrometri(XRF)

- Kalciumoxid (CaO) $44 \pm 0,8$
- Magnesium(Mg) 6 ± 1
- Kiseloxid (SiO₂) 6 ± 2
- Aluminiumoxid (Al₂O₃) 4 ± 1
- Järnoxid (Fe₂O₃) $1 \pm 0,2$
- Kalium (K) $0,2 \pm 0,1$
- Natriumoxid (Na₂O) $0,2 \pm 0,1$
- Svavel (S) $1 \pm 0,2$
- Fosfor (P) $0,1 \pm 0,05$

Typisk partikelstorlek [Vikt-%]

Metod: EN 933-1, Skaksiktning

Metod: EN 12948, Våtsiktning

90% < 4 mm $60\% < 0,25 \text{ mm}$
72% < 1,0 mm
76% < 1,0 mm

Fukt [% torr subst] Metod: 105°C

Skrymdensitet (ton/m³)

20% varierar pga utelagring ± 5
1,30 $\pm 1,0$

Skadliga metaller [mg/kg torr subst]

Metod: EN 12485

Arsenik (As) < 12
Kvicksilver (Hg) < 0,05
Kadmium (Cd) < 1,9
Krom (Cr) < 20
Koppar (Cu) < 22
Bly (Pb) < 40
Nickel (Ni) < 22
Zink (Zn) < 300

Värdena i den här produktbeskrivningen är baserade på långvariga resultat. Eftersom produktens råmaterial är av naturligt ursprung kan analysresultaten variera. All data i denna produktbeskrivning är avsedd som allmän information för användaren. Värdena ska inte tolkas som bindande specifikationer och ges endast som vägledning.



AGRICULTURE
products
info@nordkalk.com

Nordkalk

Ursprungsland: Sverige
Tillverkare: Nordkalk AB
Box 901, 731 29 Köping
www.nordkalk.com

