

Björka Mineral AB

Kalcit Granul GH

Nordkalk Art. Nr:298381

Kalcit Kalciumkarbonat CaCO_3 mald 0-0,1 mm från Larsbo granulerad i Glanshammar, Sverige. Halterna av näringsämnen och andra beståndsdelar anges som viktprocent av torrsubstansen (% av TS)

Produkt information

Kalciumkarbonat med kemiska beteckningen CaCO_3
Kalcit sten mald 0-0,1 mm i granulform brunrå 2-5 mm granuler sprids med gödningspripdare, hög precision, snabb pH effekt 300-600 kg/ha.

Jord-och strukturförbättring

Produkten är tillåten för ekologisk odling
Leverans i lösvikt med flakbil Undvik damning
www.nordkalk.se/sakerhetsdatablad

Syrneutraliserande verkan [% torr subst] NV CaO

Metod: EN 12945

48,0 ± 1,0

Kemisk analys [% torr subst]

Metod: Röntgen fluorescence spektrometri(XRF)

- Kalciumoxid (CaO)	51,4
- Magnesium (MgO)	0,8
- Kiseloxid (SiO_2)	5,0
- Aluminiumoxid (Al_2O_3)	0,8
- Järnoxid (Fe_2O_3)	0,3
- Natriumoxid (Na_2O)	0,1
- Fosfor (P_2O_5)	0,02

Typisk partikelstorlek [Vikt-%]

Metod: EN 933-1

100,0 % < 5,6 mm
90,0 % < 4,0 mm
2,0 % < 2,0 mm

Fukt [% torr subst] ISO 787/11

Skrymdensitet (ton/m³)

<1,0	förvaras torrt
1,2 - 1,3	

Skadliga metaller [mg/kg torr subst]

Metod: EN 12485

Arsenik (As)	< 4,0
Kviksilver (Hg)	< 0,02
Kadmium (Cd)	< 1,0
Krom (Cr)	< 10
Koppar (Cu)	< 2,0
Bly (Pb)	< 25,0
Nickel (Ni)	< 2,0
Zink (Zn)	< 150

Värdena i den här produktbeskrivningen är baserade på långvariga resultat. Eftersom produktens råmaterial är av naturligt ursprung kan analysresultaten variera. All data i denna produktbeskrivning är avsedd som allmän information för användaren. Värdena ska inte tolkas som bindande specifikationer och ges endast som vägledning.



AGRICULTURE
products
info@nordkalk.com

Nordkalk

Ursprungsland: Sverige
Tillverkare: Nordkalk AB
Box 901, 731 29 Köping

